Fișă tehnică | Română

BAUMASTER Tencuială decorativă siliconică

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/62/d0yX02gOqYBaumaster-silikonowa-mazilka-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

BAUMASTER Tencuială decorativă siliconică

Tencuială siliconică pentru finisarea decorativă a fațadelor și pereților interiori

Produs

Acoperire decorativă granulară pe bază de dispersie solubilă în apă și aditivi siliconici, pentru finisaje exterioare și interioare.

Compoziție

Emulsie siliconică, emulsie acrilică, agregat de carbonat cu granulometrie atent selecționată, material fin de umplutură pe bază de carbonat, pigmenți și alți modificatori.

Proprietăți

Ușor de aplicat, aderență excelentă la suport; asigură o suprafață în relief, fără rosturi, bine finisată. Permeabilă la vaporii de apă. Rezistentă la apă, uleiuri, grăsimi, praf etc. Rezistentă la uzură. Nu creează condiții pentru dezvoltarea microorganismelor și bacteriilor.

Utilizare

Pentru exterior și interior, la finisarea fațadelor și pereților interiori. Potrivită pentru finisarea decorativă a sistemelor termoizolante. Acoperirea decorativă se aplică de către specialiști bine pregătiți.

Date tehnice

Conținut de substanțe nevolatile: ≤85%.

Granulometrie: maximum 3 mm.

Grosimea stratului aplicat: 2-3 mm.

Consum, structurată:

1,5 mm: 2,3 kg/m².

2 mm: 3,0 kg/m².

3 mm: 4,0 kg/m².

Consum, granulație uniformă (Granopor):

1,0 mm: 1,8 kg/m².

1,5 mm: 2,5 kg/m².

2,0 mm: 3,4 kg/m².

Culoare: alb și conform catalogului.

Coeficient de transmisie a vaporilor de apă: clasa V2.

Coeficient de permeabilitate la apă: clasa W2.

Aderență la suport: peste 0,7 N/mm².

Ambalare

Găleți din plastic, greutate netă 25 kg.

Depozitare

În încăperi închise, uscate și aerisite, pe paleți din lemn, la minimum 5°C și maximum 25°C. Termen de păstrare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică. A se proteja de îngheț și de încălzire puternică.

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în laboratorul propriu, emițând un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare de încercări independente acreditate, conform reglementării privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Atenție! Producătorul garantează calitatea produsului, dar nu are control asupra modului de utilizare. Instrucțiunile de mai jos nu exclud și nu înlocuiesc pregătirea profesională a executantului.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și solid, bine netezit, fără pete de grăsime. Este obligatorie aplicarea unui grund siliconic nuanțat în aceeași culoare ca tencuiala.

Pregătire

Tencuiala este gata de utilizare. După deschiderea găleții, se amestecă bine mecanic. Dacă este necesar, se adaugă apă până la consistența de lucru, însă maximum 1%.

Aplicare

Tencuiala siliconică se aplică într-un strat uniform, cu o spatulă lată, dreaptă, din oțel inoxidabil, în fâșii uniforme. Muchiile dintre fâșii se netezesc în timpul aplicării pentru a obține o suprafață omogenă. După o scurtă așteptare, se formează relieful dorit cu o gletieră din plastic.

Pentru rezultatul optim, suprafețele trebuie finisate într-o singură etapă, fără întreruperi. Întreruperile se fac la muchii sau la rosturi de lucru.

Indicații generale

Nu se lucrează la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +7°C ori peste +25°C. Nu se adaugă aditivi antiîngheț sau alte substanțe chimice. Nu se lucrează pe ploaie, ninsoare, vânt sau în bătaia directă a soarelui.

Uscare

În condiții normale, tencuiala își atinge toate proprietățile după 7 zile.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări ale tencuielii produse în timpul utilizării (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială, fără garanția obținerii efectului dorit.

Corespondență cu pagina 3 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Securitatea muncii și mediu

BAUMASTER Tencuială decorativă siliconică nu conține substanțe dăunătoare sănătății și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă folosirea mănușilor în timpul lucrului. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii.

Mediu: resturile de mortare de construcții neutilizate nu trebuie aruncate în apă sau în sol.