Fișă tehnică | Română

GIPSOFIX Glet pe bază de ipsos

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/69/46Jn3RicXsGipsofix_spaklovka-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

GIPSOFIX - GLET PE BAZĂ DE IPSOS

Glet pe bază de ipsos pentru nivelarea și netezirea pereților interiori

Produs

Amestec uscat, compoziție pulverulentă pentru nivelarea și netezirea pereților interiori, cu aplicare manuală.

Compoziție

Ipsos pentru construcții, materiale de umplutură minerale, aditivi polimerici și minerali.

Proprietăți

Glet pentru nivelarea și netezirea pereților și tavanelor la interior. Aderență bună la tencuieli de var, tencuieli de ipsos, gips-carton, beton, beton celular și produse din beton. Timp deschis lung și prelucrare ușoară.

Utilizare

Pentru utilizare la interior, pe pereți și tavane în încăperi uscate. Netezirea fină a pereților și pregătirea suportului pentru vopsirea cu vopsele acrilice, siliconice și altele.

Date tehnice

Reziduu pe sita de 200 microni: <10%.

Începutul prizei: >50 min.

Sfârșitul prizei: <1 oră 30 min.

Rezistență la aderență prin tracțiune pe beton: >0,5 N/mm².

Rezistență la încovoiere: >1,0 N/mm².

Rezistență la compresiune: >2,0 N/mm².

Consum pentru gletuire: 300-400 g/m².

Ambalare

Saci din hârtie: două straturi de hârtie de ambalaj cu o folie de plastic între ele, greutate netă 15 kg, 5 kg.

Depozitare

Se păstrează la loc uscat, pe paleți. Termen de depozitare: 6 luni.

Fișă tehnică - GIPSOFIX - Glet pe bază de ipsos

Pagina 1 din 3

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în laboratorul propriu, emițând un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare independente de încercări acreditate, conform Regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Suportul care urmează să fie gletuit cu glet pe bază de ipsos trebuie să fie fără praf și pete de grăsime. În cazul tencuielilor vechi și al suporturilor slabe este necesară amorsarea cu „BAUMASTER - Grund de consolidare pentru pereți”.

Preparare

Compoziția pulverulentă se adaugă în apă în raport 100:48 (100 părți masice amestec uscat la 48 părți masice apă), se amestecă bine, se lasă în repaus 5 minute, apoi se amestecă din nou până la obținerea unui amestec omogen. Timpul de aplicare a întregului mortar preparat este de 50 minute.

Gletuire

Masa de glet se aplică direct pe perete, cu ajutorul unei gletiere metalice inoxidabile, astfel încât să umple denivelările suportului și să se obțină o suprafață plană și netedă.

Prelucrare ulterioară

După uscarea gletului, pentru un finisaj mai fin, suprafața poate fi netezită suplimentar local cu hârtie abrazivă fină.

Dispoziții generale

Nu se lucrează la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului mai mici de +5°C sau mai mari de +25°C. Nu se adaugă aditivi antigel sau alte substanțe chimice.

Utilizare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale de utilizare și întreținere. Eventualele deteriorări apărute în timpul utilizării (găurire, reparații etc.) se remediază folosind tehnologia normală de aplicare inițială.

Corespondență cu pagina 3 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Securitatea muncii și protecția mediului

„GIPSOFIX” nu conține substanțe dăunătoare sănătății și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. La prepararea acestor amestecuri uscate, ele trebuie turnate astfel încât să se evite formarea prafului. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă utilizarea unei creme de protecție de tip „mănuși biologice” înainte de începerea lucrului, iar după lucru utilizarea unor produse emoliente: cremă de mâini, vaselină sau altele. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului privind securitatea muncii la executarea acestora.

Protecția mediului: amestecurile uscate și deșeurile de mortare neutilizate nu se aruncă în apă sau pe sol.