Fișă tehnică | Română

SUPER KIT Glet fin pentru vopsire

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/99/Fiha1PEePuSuperKit-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

SUPER KIT Glet fin pentru vopsire

Glet fin pentru nivelarea și netezirea pereților interiori

Produs

Amestec uscat, pulverulent, pentru nivelarea și netezirea fină a pereților interiori, cu aplicare manuală.

Compoziție

Materiale de umplutură minerale, aditivi polimerici și minerali.

Proprietăți

Glet pentru nivelarea și netezirea pereților și tavanelor interioare. Aderență bună la tencuieli de var, tencuieli de ipsos, gips-carton, beton, beton celular autoclavizat și elemente din beton. Timp deschis lung și prelucrare ușoară.

Utilizare

Pentru interior, pe pereți și tavane în încăperi uscate. Netezirea fină a pereților și pregătirea suportului pentru vopsire cu vopsele acrilice, siliconice și altele.

Date tehnice

Reziduu pe sita de 200 microni: <10%.

Începutul prizei: >50 min.

Sfârșitul prizei: >3 ore.

Consum pentru gletuire: 150-200 g/m².

Rezistență la fisurare: nu se observă fisuri.

Ambalare

Saci de hârtie: două straturi de hârtie de ambalaj cu inserție din material plastic între ele, greutate netă 10 kg, 5 kg.

Depozitare

În loc uscat, pe paleți. Termen de depozitare: 12 luni.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime și a produsului finit în laboratorul propriu și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este realizat de laboratoare de încercări independente, acreditate, conform regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Fișă tehnică - SUPER KIT - glet fin	Pagina 1 din 2

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie fără praf și fără pete de grăsime. Tencuielile vechi și suporturile slabe trebuie amorsate cu BAUMASTER amorsă de consolidare pentru pereți.

Preparare

Adăugați compoziția pulverulentă în apă în raport 100:48 (100 părți masice amestec uscat la 48 părți masice apă). Amestecați bine, lăsați să stea 5 minute, apoi amestecați din nou până la omogenizare. Timpul de aplicare a întregii cantități preparate este 50 de minute.

Gletuire

Aplicați masa de glet cu un șpaclu metalic inoxidabil direct pe perete, astfel încât să umple denivelările suportului și să se obțină o suprafață plană și netedă.

Etape ulterioare

După uscarea gletului, pentru un finisaj mai fin, suprafața poate fi netezită local cu hârtie abrazivă fină.

Condiții generale

Nu lucrați la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C sau peste +25°C. Nu adăugați aditivi antigel sau alte substanțe chimice.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări apărute în exploatare (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială.

Securitatea muncii și protecția mediului

SUPER KIT nu conține substanțe nocive pentru sănătate și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. La preparare, turnați amestecurile uscate astfel încât să evitați formarea prafului. Dacă stropii ajung în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Înainte de lucru se recomandă utilizarea unor mănuși biologice (cremă de protecție), iar după lucru aplicarea unor produse emoliente: cremă de mâini, vaselină etc. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări. Protecția mediului: nu eliminați amestecurile uscate sau resturile de mortar neutilizat în apă sau sol.