Fișă tehnică | Română

DISPOFIX Vopsea texturată pentru fațade

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/103/25UIVt3DLEdispofix-relefen-fasaden-tech.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

DISPOFIX Vopsea texturată pentru fațade

Tencuială reliefată în strat subțire pentru finisarea decorativă a pereților exteriori

Produs

Acoperire decorativă reliefată pe bază de dispersie acrilică apoasă, pentru exterior.

Compoziție

Dispersie acrilică, material de umplutură carbonatic fin, pigmenți și alți modificatori.

Proprietăți

Ușor de aplicat, aderență excelentă la suport; asigură o suprafață reliefată, continuă, bine finisată. Permeabilă la vaporii de apă. Rezistentă la apă, uleiuri, grăsimi, praf etc. Rezistentă la uzură. Nu creează condiții pentru dezvoltarea microorganismelor și bacteriilor.

Utilizare

Pentru exterior. Acoperirea decorativă se aplică de specialiști bine pregătiți.

Date tehnice

Conținut de substanțe nevolatile: maximum 80%.

Grosimea stratului: până la 1 mm.

Consum: 0,8-1,2 kg/m².

Culoare: alb și conform catalogului.

Aderență la suport: peste 0,7 N/mm².

Ambalare

Găleți din plastic, greutate netă 25 kg.

Depozitare

În încăperi închise, uscate și aerisite, pe paleți din lemn, la temperaturi de minimum 5°C și maximum 25°C. Termen de depozitare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime și a produsului finit în laboratorul propriu și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este realizat de laboratoare de încercări independente, acreditate, conform regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și solid, bine netezit, fără pete de grăsime. Aplicați obligatoriu amorsă acrilică de consolidare.

Preparare

După deschiderea găleții, amestecați bine mecanic aproximativ 5 minute până la consistența de lucru. Nu se diluează; gata de utilizare.

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Aplicare

Aplicați tencuiala reliefată într-un strat egal, cu un șpaclu lat, drept, inoxidabil, în fâșii uniforme. Efectul reliefat dorit se obține cu diverse tipuri de role pentru texturare, imediat după aplicarea tencuielii.

Condiții generale

Nu lucrați la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C sau peste +25°C. Nu adăugați aditivi antigel sau alte substanțe chimice.

Uscare

În condiții normale, tencuiala își atinge toate proprietățile după 7 zile.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări ale tencuielii apărute în exploatare (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială, fără garanția obținerii efectului dorit.

Securitatea muncii și protecția mediului

DISPOFIX texturat pentru fațade nu conține substanțe nocive pentru sănătate și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă stropii ajung în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă purtarea mănușilor în timpul lucrului. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări. Protecția mediului: nu eliminați resturile de mortar neutilizat în apă sau sol.