Fișă tehnică | Română

EUROFLEX STROM21 C2T

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/85/wzSFzAFu17Evrokolfix_STROM21_C2T - tech karta.pdf

Notă privind documentul sursă

Documentul legat de producător la EUROFLEX poartă denumirea EUROKOLFIX STROM21 C2T. Identitatea produsului trebuie confirmată înainte de utilizarea fișei.

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

EUROKOLFIX STROM21 - C2T

Adeziv pentru faianță, gresie, gresie porțelanată și plăci de placare

Produs

Amestec uscat, pulverulent, pentru lipirea plăcilor de faianță, gresie și gresie porțelanată, cu aplicare manuală.

Compoziție

Ciment, materiale de umplutură minerale, aditivi polimerici și minerali.

Proprietăți

Adeziv pentru lipirea la interior a plăcilor de faianță, gresie și gresie porțelanată. Aderență bună la faianță, gresie, gresie porțelanată, beton, beton celular autoclavizat, beton spumat, cărămizi și elemente din beton.

Utilizare

Pentru interior, lipirea plăcilor de faianță, gresie, gresie porțelanată și piatră pe pardoseli și pereți interiori, în băi, încăperi umede sau uscate etc.

Date tehnice

Densitate în vrac: 1250 kg/m³.

Densitatea amestecului preparat: 1350 kg/m³.

Începutul prizei: minimum 3,0 ore.

Sfârșitul prizei: maximum 60 ore.

Grosimea minimă a stratului de lipire: 2-3 mm.

Consum pentru lipire: 4-5 kg/m².

Reziduu pe sita de 0,5 mm: maximum 5%.

Timp deschis: 20 min.

Culoare: gri.

Clasa C2T conform EN 12004:2008.

Ambalare

Saci de hârtie: două straturi de hârtie de ambalaj cu inserție din material plastic între ele, greutate netă 25 kg.

Fișă tehnică - EUROKOLFIX STROM21 - C2T	Pagina 1 din 3

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Depozitare

În loc uscat, pe paleți. Termen de depozitare: 12 luni.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime și a produsului finit în laboratorul propriu și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este realizat de laboratoare de încercări independente, acreditate, conform regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf și degresat. Abaterile de planeitate nu trebuie să depășească 5 mm pe metru liniar. La denivelări de 5 mm pe metru liniar, nivelați în prealabil suportul cu tencuială de bază preparată din BAUMASTER FM 661.

Preparare

Adăugați compoziția pulverulentă în apă în raport 3:1 (3 părți masice adeziv la 1 parte masică apă). Amestecați bine, lăsați să stea 10 minute, apoi amestecați din nou până la omogenizare. Timpul de aplicare a întregii cantități de mortar preparat este 90 de minute.

Lipire

Dacă peretele este drept și neted, aplicați amestecul cu gletieră dințată pe întreaga suprafață a peretelui, apoi lipiți uniform plăcile și fixați-le și nivelați-le prin lovituri ușoare, pentru obținerea unei suprafețe netede și plane.

Etape ulterioare

În condiții normale, pardoseala este circulabilă după 48 ore de la lipire.

Condiții generale

Nu lucrați la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C sau peste +25°C. Nu adăugați aditivi antigel sau alte substanțe chimice.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări apărute în exploatare (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială.

Corespondență cu pagina 3 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Securitatea muncii și protecția mediului

EUROKOLFIX STROM21 conține ciment și este clasificat drept preparat care provoacă iritarea ochilor și a pielii.

Fraze R:

R-37/38 Iritant pentru căile respiratorii și piele.

R-41 Risc de leziuni oculare grave.

R-43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

Fraze S:

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S8 A se feri ambalajul de umiditate.

S22 A nu inspira praful.

S24/25 Evitați contactul cu pielea și ochii.

S26 La contactul cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.

S36/37/39 Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mijloace de protecție a ochilor/feței.

S46 În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală și prezentați ambalajul sau eticheta.

Monitorizați nivelul total de praf: concentrația de praf fin maximum 5 mg/m³, concentrația totală de praf 15 mg/m³. La preparare, turnați amestecurile uscate astfel încât să evitați formarea prafului. Dacă stropii ajung în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Înainte de lucru se recomandă utilizarea unor mănuși biologice (cremă de protecție), iar după lucru aplicarea unor produse emoliente: cremă de mâini, vaselină etc. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări. Protecția mediului: nu eliminați amestecurile uscate sau resturile de mortar neutilizat în apă sau sol.