Declarație de performanță | Română

BUILDMASTER F60 Adeziv și masă de șpaclu

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/127/3z29dYR0SZF60.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

BAUMASTER ENGINEERING

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nr. BG-DoP-CPR-BUILDMASTER F60

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: BUILDMASTER F60.

2. Utilizarea/utilizările prevăzute: masă de șpaclu și adeziv pentru fațade, pentru plăci termoizolante.

3. Producător: BAUMASTER Engineering OOD, str. Trayan Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

4. Reprezentant autorizat: Strom 21 OOD, str. Trayan Tanev nr. 97, 1362 Sofia.

5. Sistemul/sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței: sistem 4.

6a. Standard armonizat: EN 998-1:2010.

Organism notificat: Centrul de încercări pentru construcții din cadrul NISI, Sofia, bd. Nikola Petkov 36; raport ITP nr. 201-3-56/08.08.2011; raport intern de încercare inițială de tip a produsului nr. BE-01/24.10.2011.

6b. Document european de evaluare: -

Evaluare tehnică europeană: -

Organism de evaluare tehnică: -

Organism/organisme notificate: -

Corespondență cu pagina 2 din original

7. Performanțe declarate

Caracteristică	Clasă/nivel/valoare declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Euroclasa A1	Declarația producătorului conform deciziei CE și pct. 5.2.2 din EN 998-1:2010.
Densitatea mortarului întărit în stare uscată	1566 kg/m³	EN 998-1:2010.
Rezistență la compresiune	13,3 N/mm²	EN 998-1:2010.
Rezistență la întindere prin încovoiere	5,56 N/mm²	EN 998-1:2010.
Aderență la tracțiune pe beton	0,6 N/mm²	EN 998-1:2010.
Aderență la tracțiune pe EPS	0,07 N/mm²	EN 13499:2004.
Aderență la tracțiune pe XPS	0,09 N/mm²	EN 13499:2004.
Absorbție capilară de apă după 24 ore	0,734 kg/m²h^0,5 [notația originalului]	EN 998-1:2010.
Aderență la tracțiune pe beton după 2 zile de imersare în apă și apoi 2 ore de uscare la (23±2)°C și umiditate relativă (50±5)%	0,69±0,01 N/mm²	ETAG 004.

Aderență la tracțiune pe beton după 2 zile de imersare în apă și apoi 7 zile de uscare la (23±2)°C și umiditate relativă (50±5)%	1,48±0,2 N/mm²	ETAG 004.

Performanțe suplimentare

Aderență la tracțiune pe polistiren după 2 zile de imersare în apă și apoi 2 ore de uscare la (23±2)°C și umiditate relativă (50±5)%: EPS 0,05 N/mm²; XPS 0,10 N/mm². Specificație: ETAG 004.

Aderență la tracțiune pe polistiren după 2 zile de imersare în apă și apoi 7 zile de uscare la (23±2)°C și umiditate relativă (50±5)%: EPS 0,15 N/mm²; XPS 0,16 N/mm². Specificație: ETAG 004.

Aderență la tracțiune pe polistiren după 5 cicluri: 8 ore în apă la (23±2)°C și 16 ore îngheț la (-20±2)°C. Specificație: ETAG 004. Valorile continuă pe pagina următoare.

Corespondență cu pagina 3 din original

Continuarea tabelului: EPS 0,11 N/mm²; XPS 0,16 N/mm².

Aderență la tracțiune pe polistiren după 5 cicluri: 8 ore în apă la (50±2)°C și 16 ore îngheț la (-20±2)°C: EPS 0,08 N/mm²; XPS 0,09 N/mm². Specificație: ETAG 004.

Performanțele produsului identificat mai sus sunt conforme cu performanțele declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de: Nikolay Georgiev.

Sofia, 07.001.2020 [data este reprodusă așa cum apare în original].

Semnătură: [originalul conține semnătură și ștampilă; nu sunt reproduse în această traducere].

Marcaj din original: CE 11.