Declarație de conformitate | Română

FUGA LUX Chit de rosturi

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/115/sZzPd7BEWwfugalux1-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

FUGA LUX Chit de rosturi pe bază de ciment, pentru rosturi de până la 5 mm

Produs

Destinat rostuirii gresiei, faianței, marmurei, granitului, gresiei porțelanate, pietrei artificiale și naturale, zidăriei de cărămidă, zidăriei din cărămizi de sticlă etc.

Compoziție

Ciment Portland, carbonat de calciu, materiale de umplutură minerale, aditivi polimerici.

Ambalare

Pungă din polietilenă în cutie de carton, 1 kg; ambalate în baxuri de câte 5 bucăți.

Depozitare

În loc uscat, pe paleți. Termen de depozitare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică. A se feri de îngheț, în încăperi cu temperaturi peste 5°C.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime și a produsului finit în laboratorul propriu și emite declarație de conformitate. Controlul extern este realizat de laboratoare de încercări independente, acreditate, conform regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Plăcile trebuie montate uniform, fără diferențe de nivel și cu rosturi bine formate.

Preparare

Amestecați trei părți de chit uscat cu o parte apă, preferabil cu mixer electromecanic. Lăsați amestecul să stea aproximativ 5 minute, apoi amestecați din nou 1-2 minute.

Aplicare

Aplicați amestecul omogen cu șpaclu de cauciuc, diagonal față de plăci, pentru umplerea completă a rosturilor. După îngroșarea amestecului aplicat, stabilită prin probă, finisați rosturile cu un burete din spumă. Cu puțin înainte de întărirea completă a chitului, curățați plăcile și lustruiți rosturile.

Condiții generale

Nu lucrați la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C sau peste +27°C. Nu adăugați alte substanțe chimice ori alte materiale, precum ciment, cretă etc.

Uscare

În condiții normale, rosturile ating caracteristicile de exploatare după 3-4 zile.

Fișă tehnică - FUGA LUX chit de rosturi pe bază de ciment	Pagina 1 din 2

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări ale rosturilor apărute în exploatare (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială, fără garanția obținerii efectului dorit.

Securitatea muncii și protecția mediului

FUGA LUX conține ciment și este clasificat drept preparat care provoacă iritarea mucoaselor și a pielii.

Fraze R:

R37/38 Iritant pentru căile respiratorii și piele.

R41 Risc de leziuni oculare grave.

R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

Fraze S:

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S8 A se feri ambalajul de umiditate.

S22 A nu inspira praful.

S24/25 Evitați contactul cu pielea și ochii.

S26 La contactul cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.

S36/37/39 Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mijloace de protecție a ochilor/feței.

S46 În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală și prezentați ambalajul sau eticheta.

Dacă stropii ajung în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Înainte de lucru se recomandă utilizarea unor mănuși biologice (cremă de protecție), iar după lucru aplicarea unor produse emoliente: cremă de mâini, vaselină etc. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări. Protecția mediului: nu eliminați resturile de mortar neutilizat în apă sau sol.