Fișă tehnică | Română

GIPSOFIX Adeziv pe bază de ipsos

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/68/8vegbpmYw1Gipsofix_lepilo-tech-karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

GIPSOFIX - ADEZIV PE BAZĂ DE IPSOS

Adeziv pentru ornamente și profile din ipsos, pentru zidirea panourilor și blocurilor din ipsos la realizarea pereților interiori.

Produs

Amestec uscat pulverulent pentru lipirea ornamentelor și profilelor din ipsos și pentru zidirea blocurilor și panourilor din ipsos la realizarea pereților interiori.

Compoziție

Ipsos de construcții, umpluturi minerale, aditivi polimerici și minerali.

Proprietăți

Adeziv pentru interior. Aderență excelentă la tencuieli de var, tencuieli de ipsos, gips-carton, beton, beton celular și produse din beton. Timp deschis îndelungat și prelucrare ușoară.

Utilizare

La interior, pentru lipire pe pereți și tavane în încăperi uscate. Pentru zidire și realizarea pereților despărțitori interiori. Pentru repararea fisurilor și alte reparații pe suporturi din ipsos, beton, zidărie de cărămidă și tencuieli.

Date tehnice

Rest pe sita de 200 microni: <10%.

Început de priză: >50 min.

Sfârșit de priză: <1 oră 30 min.

Ambalare

Saci de hârtie: două straturi de hârtie de ambalaj, cu inserție de plastic între ele; greutate netă 15 kg, 5 kg.

Depozitare

În loc uscat, pe paleți. Termen de păstrare: 6 luni.

Garanția calității

Producătorul controlează materiile prime și produsele finite în laboratorul propriu și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare independente acreditate, conform regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Fișă tehnică - GIPSOFIX, adeziv pe bază de ipsos. Pagina 1 din 3.

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Pregătirea pentru lucru

Suprafețele de lipit ale blocurilor, panourilor sau ornamentelor din ipsos trebuie să fie rezistente, uscate, plane, fără praf, resturi de construcții și ulei. Blocurile sau panourile fisurate nu se folosesc la zidire.

Preparare

Pulberea se adaugă în apă în raport 100:48 (100 părți masice de amestec uscat la 48 părți masice de apă), se amestecă bine, se lasă 5 minute, apoi se amestecă din nou până la obținerea unui amestec omogen. Întreaga cantitate de mortar preparat trebuie utilizată în 50 minute.

Zidire

Adezivul se aplică pe suprafața orizontală a blocului inferior și pe fața verticală de capăt a celui alăturat. Blocul din ipsos se așază pe stratul de adeziv și se poziționează prin lovituri ușoare. Adezivul în exces dintre rosturi se îndepărtează și poate fi reutilizat. La zidire se urmăresc verticalitatea peretelui și realizarea corectă a rosturilor.

Condiții generale

Nu se lucrează când temperatura aerului, suportului sau materialului este sub +5°C sau peste +25°C. Nu se adaugă aditivi antigel sau alte substanțe chimice.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale de exploatare și întreținere. Eventualele deteriorări apărute în utilizare (găurire, reparații etc.) se repară prin tehnologia normală de aplicare inițială.

Corespondență cu pagina 3 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Securitatea muncii și protecția mediului

Conform documentului producătorului, GIPSOFIX nu conține substanțe dăunătoare sănătății și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. La preparare, amestecurile uscate se toarnă astfel încât să se evite formarea prafului. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Înainte de lucru se recomandă folosirea unei bariere protectoare pentru piele („mănuși biologice”, conform originalului), iar după lucru utilizarea unui produs emolient: cremă de mâini, vaselină etc. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări.

Protecția mediului: amestecurile uscate și resturile de mortare neutilizate nu se aruncă în apă sau în sol.