Fișă tehnică | Română

EUROCOLFIX STROM21 C1T

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/86/Y4cx245ykoEvrokolfix_STROM21_C1T - tech karta.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

EUROCOLFIX STROM21 C1T

Adeziv pentru faianță, gresie și gresie porțelanată

Produs

Amestec uscat sub formă de pulbere, pentru lipirea plăcilor de faianță, gresie și gresie porțelanată, cu aplicare manuală.

Compoziție

Ciment, materiale minerale de umplutură, aditivi polimerici și minerali.

Proprietăți

Adeziv pentru lipirea la interior a plăcilor de faianță, gresie și gresie porțelanată. Aderență bună la plăci de faianță, gresie și gresie porțelanată, beton, beton celular autoclavizat, beton spumat, cărămizi și elemente din beton.

Utilizare

La interior, pentru lipirea plăcilor de faianță, gresie, gresie porțelanată și placajelor din piatră pe pardoseli și pereți în băi, încăperi umede, încăperi uscate etc.

Date tehnice

Densitate în vrac: 1250 kg/m³.

Densitatea amestecului preparat: 1350 kg/m³.

Începutul prizei: minimum 3,5 ore.

Sfârșitul prizei: maximum 7 ore.

Grosime minimă a stratului de lipire: 2-3 mm.

Consum pentru lipire: 4-5 kg/m².

Reziduu pe sita de 0,5 mm: maximum 5%.

Timp deschis: 20 min.

Culoare: gri.

Clasa C1T conform EN 12004:2008.

Ambalare

Saci din două straturi de hârtie de ambalaj, cu inserție din plastic între ele, greutate netă 25 kg.

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Depozitare

În loc uscat, pe paleți. Termen de păstrare: 12 luni.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în laboratorul propriu, emițând un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare de încercări independente acreditate, conform reglementării privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Suportul pe care se lipesc placajele trebuie să fie uscat, fără praf și degresat. Abaterile de planeitate nu trebuie să depășească 5 mm pe metru liniar. La denivelări de 5 mm pe metru liniar, suportul se nivelează în prealabil cu un strat de tencuială preparat din BAUMASTER FM 661.

Preparare

Pulberea se adaugă în apă în raport 3:1 (3 părți masice adeziv la 1 parte masică apă). Se amestecă bine, se lasă în repaus 10 minute și se amestecă din nou până la omogenizare. Întreaga cantitate preparată se aplică în 90 de minute.

Lipire

Dacă peretele este drept și neted, amestecul se aplică cu o spatulă dințată pe întreaga suprafață a peretelui. Plăcile se lipesc uniform pe perete, se fixează și se nivelează prin lovituri ușoare, astfel încât să se obțină o suprafață netedă și plană.

Etapa următoare

În condiții normale, pardoseala poate fi circulată pietonal la 48 de ore după lipire.

Indicații generale

Nu se lucrează la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului sub +5°C ori peste +25°C. Nu se adaugă aditivi antiîngheț sau alte substanțe chimice.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale. Eventualele deteriorări produse în timpul utilizării (găurire, reparații etc.) se remediază prin tehnologia obișnuită de aplicare inițială.

Corespondență cu pagina 3 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Securitatea muncii și mediu

EUROCOLFIX conține ciment și este clasificat ca preparat care irită ochii și pielea.

Fraze R

R-37/38 Iritant pentru căile respiratorii și piele.

R-41 Risc de leziuni oculare grave.

R-43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

Fraze S

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S8 A se păstra ambalajul ferit de umezeală.

S22 A nu se inspira praful.

S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii.

S26 În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.

S36/37/39 Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și echipament de protecție a ochilor/feței corespunzătoare.

S46 În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați ambalajul sau eticheta.

Se monitorizează nivelul de praf: concentrație de praf fin de maximum 5 mg/m³ și concentrație totală de praf de 15 mg/m³. La prepararea acestor amestecuri uscate, turnarea se face astfel încât să se evite formarea

prafului.

Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Înaintea lucrului se recomandă utilizarea unei protecții cutanate de tip „mănuși biologice”, iar după lucru, a unor produse emoliente: cremă de mâini, vaselină etc. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări.

Mediu: amestecurile uscate și resturile de mortare de construcții neutilizate nu trebuie aruncate în apă sau în sol.