Fișă tehnică | Română

BAUMASTER Vopsea pentru pardoseli

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/50/O9ABd67TVspodova-boq-tech.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Vopsea pentru pardoseli BAUMASTER

Vopsea în dispersie pentru pardoseli minerale interioare slab solicitate

Produs

Vopsea cu uscare rapidă pe bază de dispersie apoasă acrilică, pentru pardoseli minerale interioare slab solicitate.

Compoziție

Dispersie acrilică, umplutură carbonatică fină, pigmenți și alți modificatori, aditivi antibacterieni.

Proprietăți

Ușor de aplicat, aderență excelentă la suport, asigură o suprafață bine finisată. Nu creează condiții pentru dezvoltarea microorganismelor și bacteriilor.

Domeniu de utilizare

Pardoseli minerale interioare slab solicitate (șape autonivelante, beton).

Date tehnice

Aspect: masă fluidă, densă și omogenă.

Conținut de substanțe nevolatile: >60%.

pH: 9,5.

Greutate specifică: 1.3 kg/m³ [unitatea este reprodusă din original].

Uscare: 30 min. la 20°C.

Consum: 200 g/m² pentru o peliculă compactă.

Culori: alb, gri, verde, roșu.

Ambalare

Găleți din plastic, greutate netă 20 kg.

Depozitare

În spații închise, uscate și ventilate, pe paleți din lemn, la temperaturi între 5°C și 25°C. Termen de păstrare: 12 luni în ambalajul original închis din fabrică.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime și a produsului finit în laboratorul propriu și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare independente acreditate, conform regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și rezistent, bine netezit, fără pete de grăsime. Aplicarea amorsei acrilice de profunzime BAUMASTER de la STROM21 este obligatorie.

Pregătire

După deschiderea găleții, se amestecă bine cu un malaxor aproximativ 5 minute, până la obținerea consistenței de lucru.

Fișă tehnică - Vopsea pentru pardoseli BAUMASTER, vopsea în dispersie apoasă. Pagina 1 din 2.

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Aplicare

Se aplică cu pensula sau trafaletul. Vopseaua trebuie întinsă bine pentru un rezultat final bun, mai ales în cazul vopselelor nuanțate.

Condiții generale

Nu se lucrează când temperatura aerului, suportului sau materialului este sub +5°C sau peste +25°C. Nu se adaugă aditivi antigel sau alte substanțe chimice.

Uscare

În condiții normale, vopseaua este uscată la atingere în 30 min.; după 12 ore permite solicitarea suprafeței.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale de exploatare și întreținere. Eventualele deteriorări apărute în utilizare (găurire, reparații etc.) se repară prin tehnologia normală de aplicare inițială, fără garanția obținerii efectului dorit.

Securitatea muncii și protecția mediului

Conform documentului producătorului, vopseaua pentru pardoseli BAUMASTER nu conține substanțe dăunătoare sănătății și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți abundent cu apă. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă folosirea mănușilor în timpul lucrului. Respectați cerințele generale pentru executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări.

Protecția mediului: resturile de mortare neutilizate nu se aruncă în apă sau în sol.

Fișă tehnică - Vopsea pentru pardoseli BAUMASTER, vopsea în dispersie apoasă. Pagina 2 din 2.