Fișă tehnică | Română

BAUMASTER HIDROIZOLIX 905

Traducere în limba română a documentului producătorului STROM 21. Traducere pregătită pentru BAUMASTER România; nu este un document original emis în română de producător. Datele, clasificările și avertismentele sunt cele din sursa indicată.

Original: https://www.strom21.eu/uploads/products/70/MFT50err30hidroizoliks905-tech.pdf

Corespondență cu pagina 1 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

BAUMASTER HIDROIZOLIX 905 - membrană hidroizolantă

Pentru hidroizolarea acoperișurilor, teraselor etc., înainte de aplicarea stratului final.

Produs

Pentru hidroizolarea și repararea pereților de fațadă, încăperilor umede, subsolurilor, teraselor, garajelor etc., înainte de aplicarea stratului de finisare.

Compoziție

Emulsie polimerică, umpluturi minerale, nisip cuarțos, aditivi de hidroizolare.

Proprietăți

Ușor de aplicat, formează o peliculă cu elasticitate ridicată.

Utilizare

Pentru utilizare la exterior și interior.

Date tehnice

Aspect: masă vâscoasă, fluidă.

Conținut de substanțe nevolatile: >50%.

Flexibilitate la temperaturi scăzute: la -15°C nu apar fisuri.

Uscare: 10 ore.

Impermeabilă la apă la 0,2 MPa timp de 24 ore.

Alungire relativă la rupere: 130%.

Consum: 0.8-1.1 kg/m² pentru 2 straturi.

Culoare: alb.

Ambalare

Găleți din plastic, greutate netă 5 și 25 kg.

Depozitare

În încăperi închise, uscate și ventilate, pe paleți de lemn, la temperaturi nu mai mici de 5°C și nu mai mari de 25°C. Termen de depozitare: 6 luni în ambalajul original închis din fabrică.

Garanția calității

Producătorul controlează calitatea materiilor prime recepționate și a produselor finite în propriul laborator și emite un document de calitate pentru fiecare lot. Controlul extern este efectuat de laboratoare independente de încercări acreditate, conform Regulamentului privind cerințele esențiale și evaluarea conformității materialelor de construcții.

Pregătirea suportului

Suportul pe care se aplică trebuie să fie uscat și solid, fără pete de grăsime sau resturi de alte materiale de construcții. Dacă este necesar, se desprăfuiește și se consolidează cu grundul de profunzime BAUMASTER.

Pregătire

După deschiderea găleții, amestecați bine.

Aplicare

Se aplică cu pensula, obligatoriu în două straturi. Al doilea strat se aplică după uscarea completă a primului, în direcție perpendiculară.

Dispoziții generale

Nu lucrați la temperaturi ale aerului, suportului sau materialului mai mici de +5°C ori mai mari de +25°C. Nu adăugați aditivi antigel sau alte substanțe chimice. Nu diluați cu apă.

Fișă tehnică - HIDROIZOLIX 905

Pagina 1 din 2

Corespondență cu pagina 2 din original

FIȘĂ TEHNICĂ

Uscare

În condiții normale, hidroizolația își atinge toate proprietățile după 7 zile.

Exploatare și întreținere

Nu sunt necesare măsuri speciale de exploatare și întreținere. Eventualele deteriorări ale hidroizolației produse în timpul exploatării (găurire, reparații etc.) se remediază folosind tehnologia normală de aplicare inițială, fără garanția obținerii efectului dorit.

Securitatea muncii și ecologie

BAUMASTER HIDROIZOLIX 905 - membrană hidroizolantă - nu conține substanțe nocive pentru sănătate și nu eliberează substanțe nocive care poluează mediul. Dacă ajung stropi în ochi, clătiți cu apă din abundență. După lucru, spălați mâinile cu apă. Se recomandă utilizarea mănușilor în timpul lucrului. Respectați cerințele generale privind executarea în siguranță a lucrărilor de construcții și montaj, conform regulamentului de securitate a muncii pentru aceste lucrări.

Ecologie: Nu aruncați în apă sau în sol deșeurile de mortar neutilizat.

Fișă tehnică - HIDROIZOLIX 905

Pagina 2 din 2